

PRODUIT GAMME SØLAR 30

formulé avec :

30%

de ressources
secondaires
garanties

70%

de ressources
primaires

GISEMENTS

Ressources
primaires

- Calcaire
- Silico-calcaire
- Autre

Ressources
secondaires

- Déblais de terrassement
- Béton concassé
- Matériaux de déconstruction
- Coproduits de l'industrie :
 - Minérale
 - Métallurgique
 - Énergétique

Les ressources secondaires sélectionnées sont issues d'un processus permettant de garantir l'absence d'indésirables.



Laboratoire DTE-SUD

Quartier la salle Chemin Joseph Roumanille
13320 BOUC BEL AIR
Tel:04.42.94.08.81 Fax:04.42.22.17.59

Fiche de synthèse de résultats Marquage CE

Engagement du 11/07/2020 au 10/01/2021

Référence : VAR00016B2020
Page 1/1

Producteur : VAR MATERIAUX
Granulats : MÉLANGE BÉTON 0/16 LAVÉ SØLAR

F.D.T : SITE DU REYRAN
Route de malpasset 5320 RD 37
83600 FREJUS
Tel:04.94.53.01.01

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


Classe granulaire	Norme															Catégorie			
	0	16	EN 12620 Granulats pour bétons															Réf.Producteur/F.D.T (10/03/2020)	
	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	22.4	31.5	f	MB	W
VSS						60				90				99		100	100	11.0	1.5
VSI						20				50				90		98	100		

Partie informative

Résultats de production

du 02/03/20 au 01/07/20

	0.063	0.08	0.2	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	16	20	22.4	31.5	f	MB	W	
Moyenne Xf	4.2	5.0	9	18	27	38	50	54	61	68	78	92	98	100	100	100	4.2	0.9	5.72	
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g	%



GAINS ENVIRONNEMENTAUX & SOCIÉTAUX

Produits SØLAR vs Granulats naturels

Épuisement des ressources -30%
Émissions de CO₂ -13%
Création d'emplois +12%
Mise en décharge -15%
Impact sur la biodiversité -30%

