

# PRODUIT GAMME SØLAR 90

formulé avec :

**90%**

de ressources  
secondaires  
garanties

**10%**

de ressources  
primaires

# SØLAR

L'ART DE RENOUEVER LES RESSOURCES DU SOL



## Laboratoire DTE-SUD

Quartier la salle Chemin Joseph Roumanille  
13320 BOUC BEL AIR  
Tel:04.42.94.08.81 Fax:04.42.22.17.59

## Rapport d'essais

Page 1/1

**Producteur : VAR MATERIAUX**  
**Granulats : GRAVIER CONCASSÉ 8/16 LAVÉ SØLAR**

**SITE DU REYRAN**  
**Route de malpasset 5320 RD 37**  
**83600 FREJUS**  
**Tel:04.94.53.01.01**

**Prélèvement n° 20BBA2070** *prélevés le 16/06/2020*  
**Classe granulaire** 8/16 mm  
**Observations internes**  
**Observations**

ESSAIS	Valeur	Norme
Teneur en fines (%)	0.4 %	EN 933-1
Teneur en eau	6.12 %	NF EN 1097-5

### Analyse granulométrique

Tamis (mm)	%tamisat
25.000	100
22.400	100
16.000	99
14.000	92
10.000	47
8.000	12
6.300	2
5.000	1
4.000	1
0.063	0.4

## GISEMENTS


### Ressources primaires

- Calcaire
- Silico-calcaire
- Autre

### Ressources secondaires

- Déblais de terrassement
- Béton concassé
- Matériaux de déconstruction
- Coproduits de l'industrie :
  - Minérale
  - Métallurgique
  - Énergétique

Les ressources secondaires sélectionnées sont issues d'un processus permettant de garantir l'absence d'indésirables.



## GAINS ENVIRONNEMENTAUX & SOCIÉTAUX

Produits SØLAR vs Granulats naturels

Épuisement des ressources -90%  
Émissions de CO<sub>2</sub> -38%  
Création d'emplois +37%  
Mise en décharge -46%  
Impact sur la biodiversité -90%

